

KLINGER STATITE



Dimensioner

Storlek, ark: 1000 x 1000 mm

Tjocklek och längd/rulle: 0.15 mm - 100 m, 0.25 mm - 100 m, 0.4 mm - 100 m, 0.5 mm - 100 m, 0.8 mm - 100 m, 1.0 mm - 50 m, 1.6 mm - 50 m, 3.2 mm - 35 m, 6.4 mm - 25 m

Bredd, rulle: 1000 mm

Toleranser: tjocklek \pm 10 %

Levereras även som ringar i DIN-, ANSI- och användardefinierade dimensioner.

Fördelar / egenskaper

- Lämplig för allmänt bruk upp till 120°C och 8 bar
- Utmärkt olje- och bränslebeständighet
- Utbredd användning inom bilindustrin

Specifikation

Cellulosafibrer impregnerade med en lim/glycerinsammansättning.

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Min draghållfasthet: | 12N/mm ² min |
| Kompressibilitet ASTM F36G: | 25-40% |
| Återfjädring ASTM F36G, min: | 40% |
| Tjockleksökning: | |
| ASTM olja 3: | 24h / 20°C max 5% |
| ASTM bränsle B: | 24h / 20°C max 5% |
| Vatten: | 24h / 20°C max 30% |
| Viktökning: | |
| ASTM olja 3: | 24h / 20°C max 15% |
| ASTM bränsle B: | 24h / 20°C max 15% |
| Vatten: | 24h / 20°C max 90% |
| Testad Tjocklek: | 0,8 mm |
| Densitet: | 0,7g / cm ³ |